

Pielcort[®]

JASPER UNIFORMIDAD,S.L.U.

Apdo de correos, Nº 7

50250 Illueca (Zaragoza)

Tfno. +34 879 00 99 61

Mail: jasperuniformidad@gmail.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO 8035.- BOX-CALF, PISO DE CUERO + SPAY

ZAPATO DE TIPO"BLUCHER", COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE CORTE Y PISO, CON CINCO PARES DE OJETES INVISIBLES DE LATÓN, PALA LISA EN COLOR BLANCO PARA GALA.



CORTE.

ESTA FORMADO POR CLANCO QUE HACE DE PALA Y TALONES MAS DOS OJETERAS COMPUESTAS DE CINCO OJETES INVISIBLES DE LATÓN, CONTRAFUERTE, Y TIRA DE REFUERZO
LA PALA ES LISA , VA FORRADA Y SE PROLONGA POR DEBAJO DE LAS OJETERAS, FORMANDO UNA LENGÜETA, QUE VA FORRADA Y TERMINA EN FORMA REDONDEADA, SOBRESALIENDO LIGERAMENTE EN EL BORDE SUPERIOR DE LA CAÑA, PRESENTANDO UNA ANCHURA DE UNOS 60 mm. Aprox.

LAS CAÑAS SON LA PROLONGACIÓN DEL CORTE DESDE LA PALA HASTA LA TRASERA

CADA OJETERA PORTA CINCO OJETES INVISIBLES DE LATÓN, DE UNOS 4mm. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR LOS QUE DISCURRE UN CORDÓN CILÍNDRICO CUYOS EXTREMOS SE REMATAN CON CABLE DE MATERIAL PLÁSTICO SOLDADO. TODA LA BOCA DEL CALZADO VA DOBLADILLADA.

LA PALA VA FORRADA ENTERAMENTE DE TEJIDO Y EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LENGÜETA VA FORRADA EN LA MISMA PIEL QUE LAS CAÑAS.

ENTRE EL CORTE Y LOS FORROS VAN COLOCADOS LA PUNTERA O TOPE Y EL CONTRAFUERTE.

TANTO LA PALA COMO LAS CAÑAS SON DE PIEL VACUNA, DENOMINADA "BOX-CALF FLOR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR NEGRO (LISO), DE CURTICION AL CROMO.

GROSOR... DE 1,3 Mm. a 1,6 mm.
RESISTENCIA AL DESGARRO..... > 140 N
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN..... 160 N
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA... 2.0 mg/cmh

FORRO DE PALAS.

PRIMERA MATERIA: TEJIDO SIN TEJER TIPO NAPA.

FORRO DE LAS CAÑAS.

PRIMERA MATERIA, PIEL DE VACUNO U OVINO Y DE COLOR BEIGE.

PISO

CONSTA DE, PLANTILLA, PALMILLA, CAMBRILLON Y SUELA DE CUERO.

PALMILLA

PIEZA SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISO. ALOJA EN LA PARTE DEL TALÓN UN CAMBRILLON PLANO CON SU CORRESPONDIENTE REFUERZO, PARA DAR MAYOR RIGIDEZ AL CONJUNTO.

ESTA FORMADA POR CUERO NATURAL LIJADO (SERRAJE).
GROSOR.... 3,2mm. APROX.

LLEVA UNA PLANTILLA EXTRAIBLE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y FORRADA DE TEJIDO EN SU PARTE SUPERIOR..

PISO

PISO DE SUELA, DE CUERO NATURAL, EN PIEL DE VACUNO DE CURTICION VEGETAL

GROSOR.....3.8 – 4,0 mm. APROX.

HUMEDAD..... 15%.

DENSIDAD.....0,7 a 1,2 grs. / cm³

RESISTENCIA AL SUDOR BUENA

RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO DE LA FLOR.... BUENA

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN....2,3 Kg. / mm²

ALARGAMIENTO A LA ROTURA,..... 35%

LA SUELA EN ½ PARTE DELANTERA, LA QUE CONTACTA CON EL SUELO VA PROTEGIDA POR UNA PIEZA DE GOMA ANTIDESLIZANTE DENOMINADA **SPAY.**

“PARA EL ZAPATO SIN SPAY (SUELA VISTA) LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA DE CUERO SON LAS MISMAS”.

CORDONES.

ATADURA COMPUESTA DE FIBRAS E HILOS ENTRECruzADOS QUE FORMAN UN CUERPO CILÍNDRICO FLEXIBLE Y ELÁSTICO, Y QUE SE APLICA PARA EL CIERRE DE LAS SOLAPAS DEL ZAPATO.

COLOR..... BLANCO

ESPEJOR..... 2,5 mm APROX.

LONGITUD.... DE 60 a 80 Cm.

TOPES Y CONTRAFUERTE.

SE UNEN AL FORRO POR TERMOSOLDADO. LA FORMA DEL TOPE SE ADAPTARA PERFECTAMENTE A LA PUNTERA Y LA DEL CONTRAFUERTE AL TALÓN.

FABRICACIÓN

EL CORTE SE UNE A LA PLANTILLA MEDIANTE PEGADO, Y MONTANDO SOBRE LA PARTE BAJA DE ESTA.

LA ZONA QUE MONTA SOBRE LA PALMILLA O PLANTILLA, SE CARDA SUFICIENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA PERFECTA UNIÓN POSTERIOR AL CUERPO FORMADO POR LA UNIÓN DE CORTE Y LA PALMILLA.